

## Sterktevergelijk druksterkteaanduidingen dekvloeren

Huidige benaming (2007)			Oude benaming 'GD'	Oude benaming 'D'	
<b>Type</b>	Specieclassificatie calciumsulfaat gietvloer	Sterkteklasse "In het werk"	CUR-62 calciumsulfaat gietvloer	NEN 2741 (2001) zandcement smeervloer	NEN 2741 (2001) waarde zc "In het werk"
	Druk	Druk	Druk	Druk	Druk
CA	C12	C <sub>w</sub> 12	GD 12	D20	12 N/mm <sup>2</sup>
CA	C16	C <sub>w</sub> 16	GD 20		
CA	C20	C <sub>w</sub> 20		D30	18 N/mm <sup>2</sup>
CA	C25	C <sub>w</sub> 25	GD 30	D40	24 N/mm <sup>2</sup>
CA	C30	C <sub>w</sub> 30			
CA	C35	C <sub>w</sub> 35	GD 40		